
















**DETTAGLIO SPECIFICO -1- INTERVENTI "B3" E "C1"**  
**RIPRISTINO TAMPONE DI TESTATA TRAVI DI BORDO**  
**RIPRISTINO SEGGIOLA DI APPOGGIO PULVINI PRIMO IMPIANTO**  
**1:20**










**DETTAGLIO SPECIFICO -2- INTERVENTO "D2"**  
**TRAVERSO TESTATA DI PILA 2 IN VIA DESTRA 1:20**








**DETTAGLIO INTERVENTO "C4"**  
**RIPRISTINO TUBI DI DRENAGGIO TRAVI 1:10**







**DETTAGLIO INTERVENTO "F3"**  
**SISTEMAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE VECCHIO SMALTIMENTO ACQUE 1:20**



**DETTAGLIO INTERVENTO "G2"**  
**APPAGGI NUOVI APPAGGI 1:10**



**DETTAGLIO INTERVENTO "H2"**  
**APPAGGI NUOVI APPAGGI 1:10**



**INTERVENTO TIPO -1-**

**FASISTICA LAVORAZIONI**

RAVVIATURA SUPERFICIE ESTERNA ESISTENTE

EVENTUALE TRATTAMENTO CON MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE POLIMERI MODIFICATA TIPO PC (VEDI UBICAZIONE INTERVENTI) (\*)

RIVESTIMENTO PROTETTIVO TIPO PP

(\*) L'intervento si distingue in:

- INTERVENTO CON TRATTAMENTO TIPO PC, in corrispondenza delle zone esposte a dilavamento acque meteoriche.
- INTERVENTO CON TRATTAMENTO TIPO PA, in corrispondenza delle zone esposte a dilavamento acque meteoriche.
- INTERVENTO SENZA TRATTAMENTO TIPO PC, altrove

**INTERVENTO TIPO -2-**

**FASISTICA LAVORAZIONI**

ASPORTAZIONE DI STRATO CORTICALE AMMALORATO (SP. <30cm)

TATTAMENTO PASSIVIZZANTE FERRI DI ARMATURA ESISTENTI

EVENTUALE POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSTATICA

SOLTO NEL CASO DI SUCCESSO RIPRISTINO CON MALTA "M2" (\*)

EVENTUALE REALIZZAZIONE CHIODATURE (ANCORAGGI #5, #8, #10) (NOTA #)

SOLTO NEL CASO DI SUCCESSO RIPRISTINO CON MALTA "M2" (\*)

RIPRISTINO SUPERFICIALE (SOSPESORE CON MALTA TIPO "M1" o "M2" (\*)

EVENTUALE TRATTAMENTO CON MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE POLIMERI MODIFICATA TIPO PC (VEDI UBICAZIONE INTERVENTI) (\*)

RIVESTIMENTO PROTETTIVO TIPO PP

(\*) L'intervento si distingue in:

- INTERVENTO TIPO 2a, principalmente per pareti verticali e per tutta la superficie delle travi, con utilizzo di malta tipo "M1"
- INTERVENTO TIPO 2b, principalmente per pareti sub-orizzontali, con utilizzo di malta tipo "M2" con poso in opera di rete elettrostatica #3 mm, maglia cm. 3x3
- INTERVENTO CON TRATTAMENTO TIPO PC, in corrispondenza delle zone esposte a dilavamento acque meteoriche.
- INTERVENTO SENZA TRATTAMENTO TIPO PC, altrove

**DETTAGLIO INTERVENTO "C3"**  
**INIEZIONE GUAINE**

**SEZIONE LONGITUDINALE 1:100**

Particolare A

Particolare B

Particolare C

Particolare D

Particolare E

Particolare F

Particolare G

Particolare H

Particolare I

Particolare J

Particolare K

Particolare L

Particolare M

Particolare N

Particolare O

Particolare P

Particolare Q

Particolare R

Particolare S

Particolare T

Particolare U

Particolare V

Particolare W

Particolare X

Particolare Y

Particolare Z

**DETTAGLIO GOCCIOLATOIO**  
**scala 1:5**

Le misure riportate sono espresse in mm

Superficie stimata lorde per iniezioni

Divisione mediante scottolatura meccanica #20-20mm (#20 nicchie) - profondità medio 10cm

Ripristino con malta M1 inerte 1:10 con ogni nicchia

**TABELLA CURVATURA FERRI**

**Legenda misure :**

Ø Barra <12 d<sub>br</sub> = 4φ

Ø Barra ø12-ø16 d<sub>br</sub> = 5φ

Ø Barra ø16-ø25 d<sub>br</sub> = 8φ

Ø Barra ø25-ø40 d<sub>br</sub> = 10φ

**CARATTERISTICHE DEI MATERIALI**

**CALCESTRUZZO RENDIMENTO TIPO "C2" CLASSE C40/50**  
 (non ricominciata pile, n. 100)

- Resistenza cubica caratteristica a compressione e 28 giorni f<sub>ck</sub> 40 MPa
- Resistenza cilindrica a compressione f<sub>cd</sub> = 41,5 MPa
- Resistenza di calcolo a compressione f<sub>cd</sub> = 23,5 MPa
- Peso teorico dell'unità di volume di f.c. del calcestruzzo p = 25 kN/m<sup>3</sup>

**CLASSE DI ESPOSIZIONE DEL C.S.**

- XC1 (condizione sottostutturata)
- XD1, VE (elevazione sottostutturata ed impedita)

**CONCRETO minimo: 35 (prebaccato), 40mm (elevazione), 50mm (condizioni)**

**BETONCINO**  
 Densità espansivo premitico

- Resistenza cubica caratteristica a compressione e 28 giorni f<sub>ck</sub> 20 MPa
- Resistenza cilindrica a compressione f<sub>cd</sub> = 21 MPa
- Adesione a c.a. (UNI EN 1542) >= 2MPa

**MALTA TIPO M1**  
 Malta cementizia, premiscelata, idrorepellente, ad esposizione contrastata in aria con ritenore d'umidità, con fibre sintetiche poliacriliche e fibrillorinforzato.

- Fibre lunghezza 12mm, diametro 14µ, resistenza a trazione 1700N/m<sup>2</sup>, modulo elastico 72000MPa

**MALTA TIPO M2**  
 Malta cementizia, premiscelata, idrorepellente, ad esposizione contrastata in aria con ritenore d'umidità, con fibre sintetiche poliacriliche.

**RIVESTIMENTO PROTETTIVO TIPO PC**  
 Rivestimento protettivo con malta cementizia bicomponente polimeri modificata per uno spessore non inferiore a 2 mm.

**RIVESTIMENTO PROTETTIVO TIPO PA**  
 Rivestimento protettivo elastico a base acrilica in acqua per uno spessore totale non inferiore a 250 micron.

**RIVESTIMENTO PROTETTIVO TIPO PP**  
 Rivestimento protettivo elastico filomero con impermeabilizzante per uno spessore totale non inferiore a 250 micron.

**INDICAGGIO PER ANCORAGGI DI NUOVE STRUTTURE A STRUTTURE ESISTENTI**  
 (Nuovo soletto e passante in carpenteria metallica)

- Resistenza per ingobbio ad alte prestazioni, tensione di adesione minima, su calcestruzzo non fessurato, pori a 140µm;
- Rispettare il range di temperatura di installazione previsto sullo scheda tecnico del prodotto utilizzato, o in mancanza di essere la seguente sequenza: 1. pulizia con scopello prima applicazione; 2. soffiatura nel foro con aria compressa; 3. pulizia soffiatura secondo applicazione; 4. soffiatura nel foro con aria compressa. In tutti i casi il foro deve essere asciutto; se il foro è eseguito con carotatore prevedere irradiazione, oppure prevedere resine idonee;
- Prevedere prove di carico sulle barre filettate ancorate con resina in numero di 1 ogni 20 di carico di calcolo pari e a:

**ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE**  
 B450C laminato a caldo ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, con marcatura CE cover conforme a UNI EN 10208-2

- Tensione caratteristica di rottura: f<sub>yk</sub> 450 MPa
- Tensione caratteristica di snervamento: f<sub>yk</sub> 250 MPa
- Allungamento percentuale: A<sub>g</sub> 17,5 %
- Rapporto di duttilità: f<sub>yk</sub>/f<sub>yk</sub> >= 1,15 (f<sub>yk</sub>/f<sub>yk</sub> >= 1,35)
- Classe di esecuzione: EXC3 conforme a EN1090
- Zinatura a caldo
- Verniciatura anticorrosiva per strutture in acciaio classe "A"

**ACCIAIO DA CARPENTERIA**  
 Tipo S355GJP rispondente alle norme UNI EN 10210-1; UNI EN 10219-1; UNI EN 10025-2

- Tensione caratteristica di rottura: f<sub>yk</sub> 355 MPa
- Tensione caratteristica di snervamento: f<sub>yk</sub> 235 MPa
- Classe di esecuzione: EXC3 conforme a EN1090
- Zinatura a caldo
- Verniciatura anticorrosiva per strutture in acciaio classe "A"

**BULLONI**

- Classe acciaio: 8.8
- Classe d'ossid: B
- Zinatura a caldo

**NOTE**

- Tutte le misure dovranno essere preventivamente verificate in fase di Direzione Lavori
- E' onere dell'impresa il rilievo per l'identificazione sia dei cavi di precompressione che delle armature lente prima dell'esecuzione dei nuovi fori di progetto.

| DESCRIZIONE INTERVENTI |  |
|------------------------|--|
| <b>A</b>               | <b>INTERVENTO A - SPALLE</b><br>A - SPALLE - Interventi diffusi<br>Entrambe le spalle, compresi i muri andanti<br>-INTERVENTO TIPO 1 - Estensione 35%<br>-Rimozione delle superfici esterne esistenti (destrutturazione);<br>-Trattamento con malta cementizia bicomponente polimeri modificata "Tipo PC", spessore min di 2mm in due mani e successivo rivestimento "Tipo PA" (Per le superfici indicate nell'elaborato SIR-007);<br>-Rivestimento protettivo filomero con impermeabilizzante-elastico "Tipo PP", spess. non inferiore a 250 micron (per tutte le superfici non indicate nell'elaborato SIR007).<br>-INTERVENTO TIPO 2a - Estensione 65%<br>-Asportazione degli strati cortici di cui ammontato eseguito mediante scottolatura meccanica, spess. medio 3 cm;<br>-Sistemazione e passivazione dei ferri esistenti;<br>-Ripristino con malta idrorepellente fibrillorinforzata "Tipo M1", spess. medio di 3 cm;<br>-Trattamento con malta cementizia bicomponente polimeri modificata "Tipo PC", spessore min di 2mm in due mani e successivo rivestimento "Tipo PA" (Per le superfici indicate nell'elaborato SIR-007);<br>-Rivestimento protettivo filomero con impermeabilizzante-elastico "Tipo PP", spess. non inferiore a 250 micron (per tutte le superfici non indicate nell'elaborato SIR007).   |
| <b>B</b>               | <b>INTERVENTO B - PILE</b><br>B1 - PILE-ELEVAZIONI - Interventi diffusi<br>Superfici di tutte le pile.<br>-INTERVENTO TIPO 1 - Estensione 90%<br>-Rimozione delle superfici esterne esistenti (destrutturazione);<br>-Rivestimento protettivo filomero con impermeabilizzante-elastico "Tipo PP", spess. non inferiore a 250 micron.<br>-INTERVENTO TIPO 2a - Estensione 100%<br>-Asportazione degli strati cortici di cui ammontato eseguito mediante scottolatura meccanica, spess. medio 3 cm;<br>-Sistemazione e passivazione dei ferri esistenti;<br>-Ripristino con malta idrorepellente fibrillorinforzata "Tipo M1", spess. medio di 3 cm;<br>-Trattamento con malta cementizia bicomponente polimeri modificata "Tipo PC", spessore min di 2mm in due mani e successivo rivestimento "Tipo PA".<br>B2 - PILE-PULVINI PRIMO IMPIANTO - SUPERFICI LATERALI - Interventi diffusi<br>Superfici laterali offrendo ai pulvini di primo impianto od esclusione delle superfici interessate da intervento B3.<br>-INTERVENTO TIPO 1 - Estensione 50%<br>-Rimozione delle superfici esterne esistenti (destrutturazione);<br>-Trattamento con malta cementizia bicomponente polimeri modificata "Tipo PC", spessore min di 2mm in due mani e successivo rivestimento "Tipo PA".<br>-INTERVENTO TIPO 2a - Estensione 50%<br>-Asportazione degli strati cortici di cui ammontato eseguito mediante scottolatura meccanica, spess. medio 3 cm;<br>-Sistemazione e passivazione dei ferri esistenti;<br>-Ripristino con malta idrorepellente fibrillorinforzata "Tipo M1", spess. medio di 3 cm;<br>-Trattamento con malta cementizia bicomponente polimeri modificata "Tipo PC", spessore min di 2mm in due mani e successivo rivestimento "Tipo PA".<br>B3 - PILE-PULVINI PRIMO IMPIANTO - Interventi localizzati<br>Superfici offrendo ai pulvini di primo impianto in corrispondenza delle seggiole dei vecchi appoggi. Vedi elab. dedicato.<br>-INTERVENTO SPECIFICO 1 - Estensione 100%<br>-Asportazione degli strati cortici di cui ammontato eseguito mediante scottolatura meccanica, spess. medio 10 cm;<br>-Sistemazione e passivazione dei ferri esistenti;<br>-Pulizia attraverso idroabrasione di tutte le superfici;<br>-Trattamento con impregnante a profondità antigrado applicato a pennello o a spruzzo in ragione di 400 g/mq in due mani di prodotto, seguito da rimozione di impurità residue;<br>-Cassatura e collaggio betoncino di Tipo B1, spess. medio 10 cm;<br>-Ulteriore trattamento con impregnante a profondità antigrado applicato a pennello o a spruzzo in ragione di 400 g/mq in due mani di prodotto.<br>-Trattamento con malta cementizia bicomponente polimeri modificata "Tipo PC", spessore min di 2mm in due mani e successivo rivestimento "Tipo PA" solo sulle superficie laterali.<br>B4 - PILE-PULVINI PRIMO IMPIANTO - Interventi diffusi<br>Superfici offrendo ai pulvini di primo impianto od esclusione delle superfici interessate da intervento B2 e B3.<br>-INTERVENTO TIPO 1 - Estensione 80%<br>-Rimozione delle superfici esterne esistenti (destrutturazione);<br>-Trattamento con malta cementizia bicomponente polimeri modificata "Tipo PC", spessore min di 2mm in due mani e successivo rivestimento "Tipo PA".<br>-INTERVENTO TIPO 2a - Estensione 20%<br>-Asportazione degli strati cortici di cui ammontato eseguito mediante scottolatura meccanica, spess. medio 3 cm;<br>-Sistemazione e passivazione dei ferri esistenti;<br>-Ripristino con malta idrorepellente fibrillorinforzata "Tipo M1", spess. medio di 3 cm;<br>-Trattamento con malta cementizia bicomponente polimeri modificata "Tipo PC", spessore min di 2mm in due mani e successivo rivestimento "Tipo PA".<br>B5 - PILE-PULVINI DI CONSOLIDAMENTO - Interventi diffusi<br>Superfici offrendo ai pulvini di consolidamento relativi all'intervento del 1997.<br>-INTERVENTO TIPO 1 - Estensione 90%<br>-Rimozione delle superfici esterne esistenti (destrutturazione);<br>-Trattamento con malta cementizia bicomponente polimeri modificata "Tipo PC", spessore min di 2mm in due mani e successivo rivestimento "Tipo PA".<br>-INTERVENTO TIPO 2a - Estensione 10%<br>-Asportazione degli strati cortici di cui ammontato eseguito mediante scottolatura meccanica, spess. medio 3 cm;<br>-Sistemazione e passivazione dei ferri esistenti;<br>-Ripristino con malta idrorepellente fibrillorinforzata "Tipo M1", spess. medio di 3 cm;<br>-Trattamento con malta cementizia bicomponente polimeri modificata "Tipo PC", spessore min di 2mm in due mani e successivo rivestimento "Tipo PA".<br>B6 - PILE-TESTATE BARRE DYWIDAG SUI PULVINI - Interventi localizzati<br>Superfici esterne delle barre Dywidag offrendo ai ingressi dei pulvini, Estensione 100%<br>-Sottatura e metallo grigio delle parti esterne delle barre Dywidag di grado S 2.5 in accordo con norme ISO 801<br>e successivo protezione con massa di fondo bianca 10 micron e due mani di vernice protettiva ad alto spessore. |
| <b>C</b>               | <b>INTERVENTO C - IMPALCATO-TRAVI</b><br>C1 - IMPALCATO-TRAVI - TESTATE TRAVI ESTERNE - Interventi localizzati<br>Testate delle travi esterne per ripristino lampone di testata dislocato. Vedi elaborato dedicato.<br>-INTERVENTO SPECIFICO 1 - Estensione 100%<br>-Asportazione degli strati cortici di cui ammontato eseguito mediante scottolatura meccanica, spess. medio 10 cm;<br>-Sistemazione e passivazione dei ferri esistenti;<br>-Pulizia attraverso idroabrasione di tutte le superfici;<br>-Trattamento con impregnante a profondità antigrado applicato a pennello o a spruzzo in ragione di 400 g/mq in due mani di prodotto, seguito da rimozione di impurità residue;<br>-Cassatura e collaggio betoncino di Tipo B1, spess. medio 10 cm;<br>-Ulteriore trattamento con impregnante a profondità antigrado applicato a pennello o a spruzzo in ragione di 400 g/mq in due mani di prodotto.<br>-Trattamento con malta cementizia bicomponente polimeri modificata "Tipo PC", spessore min di 2mm in due mani e successivo rivestimento "Tipo PA" solo sulle superficie laterali.<br>C2 - IMPALCATO-TRAVI - TRAVI ESTERNE - Interventi diffusi<br>Superfici esposte all'aria delle travi esterne od esclusione delle superfici interessate da intervento C1.<br>-INTERVENTO TIPO 1 - Estensione 70%<br>-Rimozione delle superfici esterne esistenti (destrutturazione);<br>-Trattamento con malta cementizia bicomponente polimeri modificata "Tipo PC", spessore min di 2mm in due mani e successivo rivestimento "Tipo PA" (Per le superfici indicate nell'elaborato SIR-007);<br>-Rivestimento protettivo filomero con impermeabilizzante-elastico "Tipo PP", spess. non inferiore a 250 micron (per tutte le superfici non indicate nell'elaborato SIR007).<br>-INTERVENTO TIPO 2a - Estensione 30%<br>-Asportazione degli strati cortici di cui ammontato eseguito mediante scottolatura meccanica, spess. medio 3 cm;<br>-Sistemazione e passivazione dei ferri esistenti;<br>-Ripristino con malta idrorepellente fibrillorinforzata "Tipo M1" per uno spessore medio di 3 cm;<br>-Trattamento con malta cementizia bicomponente polimeri modificata "Tipo PC", spessore min di 2mm in due mani e successivo rivestimento "Tipo PA" (Per le superfici indicate nell'elaborato SIR-007);<br>-Rivestimento protettivo filomero con impermeabilizzante-elastico "Tipo PP", spess. non inferiore a 250 micron (per tutte le superfici non indicate nell'elaborato SIR007).<br>C3 - IMPALCATO-TRAVI - Interventi localizzati<br>Ripristino iniezioni cavi di precompressione, interventi locali ma diffusi in comprese n.1,2,5,6. Vedi elab. dedicato.<br>-Individuazione del numero e del tracciato dei cavi di precompressione esistenti;<br>-Asportazione di ogni locale e preparazione ed esecuzione di vacuo;<br>-Realizzazione di nicchie per iniezione mediante scottolatura meccanica;<br>-Disposizione dell'armatura per iniezione e ripristino dell'iniezione dei cavi;<br>-Cassatura e collaggio malta idrorepellente fibrillorinforzata "Tipo M1", volume medio pari a 1 dm <sup>3</sup> di nicchie;<br>-Rivestimento protettivo filomero con impermeabilizzante-elastico "Tipo PP", spess. non inferiore a 250 micron.<br>C4 - IMPALCATO-TRAVI - DRENAGGI - Interventi localizzati<br>Ripristino tubi di drenaggio posti in corrispondenza delle testate lato Firenze di tutte le travi.<br>-Rimozione tubi di drenaggio esistenti in metallo;<br>-Asportazione di nuovi tubi di drenaggio in PVC Ø50mm L=10cm;<br>-Ripristino con malta idrorepellente fibrillorinforzata "Tipo M1".   |
| <b>D</b>               | <b>INTERVENTO D - IMPALCATO-TRAVERSI</b><br>D1 - IMPALCATO-TRAVERSI - TRAVERSI DI TESTATA - Interventi diffusi<br>Traversi di testata od esclusione delle superfici interessate da intervento D2.<br>-INTERVENTO TIPO 1 - Estensione 60%<br>-Rimozione delle superfici esterne esistenti (destrutturazione);<br>-Trattamento con malta cementizia bicomponente polimeri modificata "Tipo PC", spessore min di 2mm in due mani e successivo rivestimento "Tipo PA".<br>-INTERVENTO TIPO 2a - Estensione 40%<br>-Asportazione degli strati cortici di cui ammontato eseguito mediante scottolatura meccanica, spess. medio 3 cm;<br>-Sistemazione e passivazione dei ferri esistenti;<br>-Ripristino con malta idrorepellente fibrillorinforzata "Tipo M1" per uno spessore medio di 3cm;<br>-Trattamento con malta cementizia bicomponente polimeri modificata "Tipo PC", spessore min di 2mm in due mani e successivo rivestimento "Tipo PA".<br>D2 - IMPALCATO-TRAVERSI - TRAVERSI TESTATA PILA 2 - Interventi localizzati<br>Traverso di testata su pila 2 tra le travi 3 e 4 in via DX. Vedi elaborato dedicato.<br>-INTERVENTO SPECIFICO 2 - Estensione 100%<br>-Demolizione a sezione obliqua di porzione di travessa laterale, preservando l'armatura esistente, spess. medio 15cm;<br>-Sistemazione e passivazione dei ferri esistenti;<br>-Realizzazione di fori #10 per l'ingobbio di nuove barre di ancoraggio (#5);<br>-Pulizia e ingobbio con resina delle barre di ancoraggio #16;<br>-Posa in opera della nuova armatura del travaso da realizzare all'esistente;<br>-Rivestimento con malta idrorepellente fibrillorinforzata "Tipo M1" per uno spessore medio di 3cm;<br>-Cassatura e collaggio malta idrorepellente fibrillorinforzata "Tipo M1", spessore medio di 3cm;<br>-Ripristino della continuità strutturale in soletta e della pavimentazione;<br>-Trattamento con malta cementizia bicomponente polimeri modificata "Tipo PC", spessore min di 2mm in due mani e successivo rivestimento "Tipo PA".<br>D3 - IMPALCATO-TRAVERSI - SBALZI TRAVERSI - Interventi localizzati<br>Sbalti interni ed esterni di tutti i traversi.<br>-INTERVENTO TIPO 1 - Estensione 50%<br>-Rimozione delle superfici esterne esistenti (destrutturazione);<br>-Trattamento con malta cementizia bicomponente polimeri modificata "Tipo PC", spessore min di 2mm in due mani e successivo rivestimento "Tipo PA".<br>-INTERVENTO TIPO 2a - Estensione 50%<br>-Asportazione degli strati cortici di cui ammontato eseguito mediante scottolatura meccanica, spess. medio 3 cm;<br>-Sistemazione e passivazione dei ferri esistenti;<br>-Ripristino con malta idrorepellente fibrillorinforzata "Tipo M1" per uno spessore medio di 3cm;<br>-Trattamento con malta cementizia bicomponente polimeri modificata "Tipo PC", spessore min di 2mm in due mani e successivo rivestimento "Tipo PA".   |
| <b>E</b>               | <b>INTERVENTO E - IMPALCATO-SOLETTE</b><br>E1 - IMPALCATO-SOLETTE - SOLETTA INTERNA - Interventi diffusi<br>Intradosso della soletta di Intervento<br>-INTERVENTO SPECIFICO 3 - Estensione 100%<br>-Asportazione degli strati cortici di cui ammontato eseguito mediante scottolatura meccanica, spessore medio 3cm;<br>-Sistemazione e passivazione dei ferri esistenti;<br>-Realizzazione di fori #12 per l'ingobbio di nuove barre di ancoraggio (#5);<br>-Pulizia e ingobbio con resina delle barre di ancoraggio #16;<br>-Ripristino con malta idrorepellente fibrillorinforzata "Tipo M1" per uno spessore medio di 5cm;<br>-Trattamento con malta cementizia bicomponente polimeri modificata "Tipo PC", spessore min di 2mm in due mani e successivo rivestimento "Tipo PA".<br>E2 - IMPALCATO-SOLETTE - SOLETTA - Interventi diffusi<br>Intradosso della soletta delle compole n.1 e n.2.<br>-INTERVENTO TIPO 2b - Estensione 20%<br>-Asportazione degli strati cortici di cui ammontato eseguito mediante scottolatura meccanica, spess. medio 3 cm;<br>-Sistemazione e passivazione dei ferri esistenti;<br>-Realizzazione di fori #10 per l'ingobbio di nuove barre di ancoraggio (#5);<br>-Posa di rete elettrostatica Ø3/50cm;<br>-Pulizia e ingobbio con resina delle barre di ancoraggio #5, n.2/mq;<br>-Ripristino con malta idrorepellente fibrillorinforzata "Tipo M1", spess. medio 3cm.   |
| <b>F</b>               | <b>INTERVENTO F - IMPALCATO-SBALZI</b><br>F1 - IMPALCATO-SBALZI - SBALZI INTERNI - Interventi diffusi<br>Superfici intradosso e verticali degli sbalzi interni.<br>-INTERVENTO TIPO 2b - Estensione 100%<br>-Asportazione degli strati cortici di cui ammontato eseguito mediante scottolatura meccanica, spess. medio 3 cm;<br>-Sistemazione e passivazione dei ferri esistenti;<br>-Realizzazione di fori #10 per l'ingobbio di nuove barre di ancoraggio (#5);<br>-Posa di rete elettrostatica Ø3/50cm;<br>-Pulizia e ingobbio con resina delle barre di ancoraggio #5, n.2/mq;<br>   |